



Gebruikshandleiding

MOVISSET 1450

Benodigd gereedschap

- Schone emmer
- Mengspaan of mixer
- Troffel en/of kwast
- Schoon water

Vorbereiding

Na openen van de emmer dient de aanwezige bruine substantie zorgvuldig te worden afgegoten in een schone emmer. De overgebleven kit moet vervolgens goed worden doorgeroerd (bij voorkeur met een mixer).

Indien de kit te stijf is, kan een kleine hoeveelheid van de afgegoten bruine substantie of schoon water worden toegevoegd totdat een goed smeerbaar materiaal ontstaat.

Verwerking

- Breng de kit aan met een troffel of kwast
- Maximale laagdikte: 2 mm
- Druk de te verlijmen onderdelen stevig aan
- Verwijder overtollige kit direct

Voor het verlijmen van Isolatieleden SOL mag de kit iets dunner worden aangemaakt door toevoeging van extra bruine substantie of schoon water.

Uitharding

De uithardingstijd is afhankelijk van:

- Verwerkingstemperatuur
- Laagdikte
- Vochtname van het te verlijmen materiaal

Onder normale omstandigheden bedraagt de uithardingstijd circa 24 uur.

Moviset niet verwerken bij een temperatuur lager dan 7 °C. Bij temperaturen onder 15 °C verloopt de uitharding langzamer.

Na gebruik

Na gebruik dient op het resterende product een dun laagje schoon water te worden aangebracht. Sluit de emmer vervolgens luchtdicht af.

Gereedschap en handen kunnen direct na gebruik met water worden gereinigd.



Houdbaarheid

Moviset is circa 6 maanden houdbaar indien opgeslagen op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Veiligheid

- Vermijd contact met ogen en mond tijdens mengen en verwerken
- Buiten bereik van kinderen houden

Opmerkingen

Deze gebruikshandleiding is opgesteld voor particuliere toepassingen en geldt uitsluitend voor Moviset-producten geleverd door VuurvastvoorThuis.nl.